




Provningsprotokoll

Produktionsprov

Provnummer **14850**

Produkt	Provtagningsdatum	Ankomstdatum
4/8 Makadam	2019-03-21	2019-03-22
Provtagningsplats	Leverantör	
Riala Södra	DKLBC AB	
Provtagare	Beställare	
Nicklas E	Råsjö Kross AB	

	Maskvidd	Analysvärde
	125	100
	90	100
	63	100
	45	100
Kulkvarn 1097-9:2014	31,5	100
Los Angeles 1097-2:2010	22,4	100
Korndensitet	16	100
-	11,2	100
Flisighetsindex 933-3:2012	8	96
Övrigt	5,6	52
Materialtyp	4	9
Gränskurva	2	2
Analysprovet	1	1
Övrigt	0,5	1
Största sten (mm)	0,25	1
Analysprovets vikt (kg)	0,125	1
Analysmetod	0,063	0,7
	SS-EN 933-1	



Utskrivet av

daniel.svensson@rasiokross.se

Datum

2019-03-26

www.rasjokross.se