




Provningsprotokoll

Produktionsprov

Provnummer **15994**

Produkt	Provtagningsdatum	Ankomstdatum
8/11 Makadam	2020-04-16	2020-04-17
Provtagningsplats	Leverantör	
Riala Södra	DKLBC AB	
Provtagare	Beställare	
Nicklas E	Råsjö Kross AB	

	Fraktion	Maskvidd	Analysvärde
		125	100
		90	100
		63	100
Kulkvarn 1097-9:2014	-	45	100
Kulkvarn 1097-9:2014	-	31,5	100
Los Angeles 1097-2:2010	-	22,4	100
Los Angeles 1097-2:2010	-	16	100
Flisighetsindex 933-3:2012	-	11,2	96
Flisighetsindex 933-3:2012	-	8	13
Övrigt	-	5,6	1
Materialtyp	Berg	4	1
Gränskurva	-	2	0
Analysprovet	Är tvättat och siktat	1	0
Övrigt	-	0,5	0
Största sten (mm)	-	0,25	0
Analysprovets vikt (kg)		0,125	0
Analysmetod	SS-EN 933-1	0,063	0,1



Utskrivet av

daniel.svensson@rasjokross.se

Datum

2020-04-21

www.rasjokross.se