



Provningsprotokoll

Produktionsprov

Provnummer **16652**

Produkt
0/63 Förstärkningslager

Provtagningsdatum
2020-12-23

Ankomstdatum
2020-12-23

Provtagningsplats

Leverantör

Riala Södra

DKLBC AB

Provtagare


Beställare

Nicklas E

Råsjö Kross AB

	Maskvidd	Analysvärde
	125	100
	90	100
	63	100
	45	94
	31,5	84
	22,4	69
	16	57
	11,2	44
	8	35
	5,6	28
	4	24
	2	18
	1	13
	0,5	9
	0,25	6
	0,125	4
	0,063	2,8

	Fraktion
Los Angeles SS-EN 1097-2:2010	-
Flisighetsindex SS-EN 933-3:2012	-
Korndensitet	-
Kulkvarn SS-EN 1097-9:2014	-
Övrigt	-
Materialtyp	Berg
Gränskurva	Förstärkningslager TDOK 2013:0530
Analysprovet	Är tvättat och siktat
Övrigt	-
Största sten (mm)	-
Analysprovets vikt (kg)	-
Analysmetod	SS-EN 933-1



Utskrivet av

daniel.svensson@rasiokross.se

Datum

2021-01-11

www.rasjokross.se