




Provningsprotokoll

Produktionsprov

Provnummer **16653**

Produkt	Provtagningsdatum	Ankomstdatum
0/8 Stenmjöl	2020-12-23	2020-12-23
Provtagningsplats	Leverantör	
Riala Södra	DKLBC AB	
Provtagare	Beställare	
Nicklas E	Råsjö Kross AB	

	Maskvidd	Analysvärde
	125	100
	90	100
	63	100
	45	100
	31,5	100
	22,4	100
	16	100
	11,2	100
	8	99
	5,6	92
	4	84
	2	68
	1	50
	0,5	35
	0,25	23
	0,125	15
	0,063	9,2
Los Angeles SS-EN 1097-2:2010		
Flisighetsindex SS-EN 933-3:2012		
Korndensitet		
Kulkvarn SS-EN 1097-9:2014		
Övrigt		
Materialtyp	Berg	
Gränskurva		
Analysprovet	Är tvättat och siktat	
Övrigt		
Största sten (mm)		
Analysprovets vikt (kg)		
Analysmetod	SS-EN 933-1	



Utskrivet av

daniel.svensson@rasjokross.se

Datum

2021-01-11

www.rasjokross.se